

# Textile Glaseffekte

## Brand A / Waffeln aus Glaspulver

Rampe	°C/h	°C	Halten Min.
I	9999	705-715	10

## Brand B / Basis aus Tafelglas, 2 x 3 mm

Rampe	°C/h	°C	Halten Min.
I	250	666	30
II	150	775	10
III	9999	482	30
IV	15	420	-
V	80	40	-

## Brand C / Waffeln auf Basisglas

Rampe	°C/h	°C	Halten Min.
I	150	710 - 715	30
III	9999	482	30
IV	15	420	-
V	80	40	-